

WoodMaXX® Wood Filler

Su Bazlı Ahşap Yüzey Düzeltme Macunu

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek doldurma gücüne sahip, beyaz renkli ahşap yüzey düzeltme macunudur.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- Yüksek dolgu gücüne sahiptir.
- Yüze iyi tutunur.
- Zımparalama kolaylığı sunar.
- Çabuk kurur.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ



Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **1 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

SARFIYAT



TEK KAT

1 L 1.75-2.5 m²



İKİ KAT

2.5 L 2 m²
0.75 L 0.5 m²

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 1.75-2.5 m²** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ



Sert kuruması: **2 saat**

*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

ÖNERİLEN ASTARLAR

Ham ahşap yüzeylerde emprenye uygulaması öncesi ve sonrasında, WoodMaXX® Wood Filler uygulandıktan sonra WoodMaXX® Color Proof® Primer uygulamasını takiben son kat boya uygulamasına geçilebilir. Ahşap olmayan yüzeylerde ise WoodMaXX® Wood Filler uygulaması öncesinde yüzeye uygun astar uygulanmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI



Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yağ ve taşıyıcı olmayan diğer kalıntılardan arınmış olmalı ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Ham ahşap yüzey uygulamalarında yosun ve mantara karşı tam biyolojik koruma için son kat boya uygulamasından önce mutlaka emprenye uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Ham Ahşap Yüzey: Yüzey üzerinde onarılması gereken alanlar var ise WoodMaXX® Wood Filler kullanılması önerilir. Macun ile onarma işleminden önce yüzeyde yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek onarılacak kısımlar WoodMaXX® Wood Filler ile onarılır. Yüzey onarma işleminden sonra 220 ve üzeri bir numara olan zımpara ile yüzey yağ ve toz parçacıklarından arındırılır. Zımparalama işleminden sonra yüzey durumuna bağlı olarak 1 ila 3 kat arasında WoodMaXX® Wood Filler uygulanmalıdır. Yüzey onarma işleminden sonra WoodMaXX® Color Proof® Primer uygulanarak son kat boya uygulamasına geçilebilir.

Eski Boyalı Yıpranmış Ahşap Yüzey: Yüzey üzerinde onarılması gereken alanlar var ise WoodMaXX® Wood Filler kullanılması önerilir. Macun ile

onarma işleminden önce yüzeyde yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek onarılacak kısımlar WoodMaXX® Wood Filler ile onarılır. Yüzey onarma işleminden sonra 220 ve üzeri bir numara olan zımpara ile yüzey yağ ve toz parçacıklarından arındırılır. Zımparalama işleminden sonra yüzey durumuna bağlı olarak 1 ila 3 kat arasında WoodMaXX® Wood Filler uygulanmalıdır. Yüzey onarma işleminden sonra WoodMaXX® Color Proof® Primer uygulanarak son kat boya uygulamasına geçilebilir.

Ahşap Olmayan Yüzey: WoodMaXX® Wood Filler uygulamasından önce yüzeye uygun astar tek kat olarak uygulanmalıdır. Zımpara işleminden sonra yüzey onarılması için WoodMaXX® Wood Filler 1 ila 3 kat arası uygulanabilir.

RENK ÖNERİLERİ

Beyaz renk olarak üretilmektedir.

EK BİLGİLER

UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Ahşap yüzeylerde çok gerekmedikçe tamirat yapılmamalı, mümkünse hasarlı ahşap yenisi ile değiştirilmelidir. Küçük tamiratlar için su bazlı ahşap macunları tercih edilmelidir.
- Uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirliliği ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ürün etiket bilgisine uygun olarak ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındadır.)
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur.
- Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlama olabilir.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka uygun zımpara ile matlaştırılmalı ve yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden uygulama devam ettirilmelidir.